

AlN-template(AlN-заготовка)



Характеристика	Значение
Тип проводимости	i-type
Размер пластин	2", ф 50,8 мм
Ориентация	(0001) C-ось, ±1°
Удельное сопротивление	> 10⁶ Ом·см
Плотность дислокаций	10⁸ см⁻²
Обработка поверхности	epi-ready (готовы к эпитаксии)
Шероховатость поверхности	1-3 нм
Полезная поверхность	>90%
Упаковка	Бокс под 1 подложку
Толщина	2 мкм